

BONA NATURALE KRUNTLAKK

Bona Naturale on uut tüüpi veebaasiline lakk, mille kasutamisel jääb puitpõrandale naturaalse puidu väljanägemine ja tunnetus, samas säilib vastupanuvõime kulumisele ja kriimustustele. Bona Naturale on väga hea kulumiskindlusega ning vastupidav kemikaalidele. Bona Naturale kruntlakk on mõeldud kasutamiseks 1-komponentse Bona Naturale või 2-komponentse Bona Naturale kruntlakina.

- Puitpõrandale jääb naturaalse puidu väljanägemine ja tunnetus
- Vähendab toonimuutuste ning ülekate riski
- Lihtne peale kanda ja kasutada
- Madal lenduvate osakeste hulk

Toode:	1-komponentne, veebaasiline kruntlakk
Tahkeainete sisaldus:	~32%
Lenduvate osakeste hulk (VOC):	kuni 60g/L
Lahjendamine:	Kui vajalik, segage 4% Bona retarderiga, et pikendada tööaega
Kuivamisaeg:	1-2h 20°C juures, õhuniiskusega 40-60%
Peale kandmine:	Bona lakirull
Kulunorm:	7-9m ² /L (120-100g/m ²) kihi kohta
Ohutus:	Klassifitseerimata
Puhastamine:	Tööriistad koheselt puhastada veega, kuivanud lakk atsetooniga
Säilivusaeg:	1 aasta suletud originaalpakendis.
	Temperatuur transpordi ja säilitamise ajal ei tohi jääda alla 5°C ega ületada 25°C.
Käitlemine:	Jäätmed ja tühjad konteinerid utiliseerida vastavalt kohalikele seadusandlusele.
Pakend:	3 x 4,5L

EELTÖÖD

Kontrolli, et põrand on valmis laki kasutamiseks – liivapaberiga lihvitud, kuiv, puhas lihvimistolmust, teistest õlidest või vahadest. Lase lakil saavutada ruumitemperatuur, sisesta filter ning raputa purki põhjalikult.

Nii laki kui ka ruumi temperatuur peab olema vähemalt 13 °C, maksimaalne temperatuur võib olla 25 °C. Suhteline õhuniiskus peab jääma 40 ja 60% vahele. Ruumis peab olema hea ventilatsioon, nii kuivab lakk kiiremini ja ühtlasemalt. Kõrge temperatuur ja madal õhuniiskus lühendavad, madal temperatuur ja kõrge õhuniiskus pikendavad kuivamisaega. Miinimum kasutustemperatuur on 13°C. **Lakkimisele minev põrand peab olema eeltöödeldud Bona veebaasilise krunti!**

LAKKIMINE

Lakikihtide arv

Töötlemata puidu puhul, kodustes tingimustes:

- 1 kiht Bona naturale krunti
- Vahelihvimine Bona Sand Scrad süsteemi, lihvvõrgu, poleervildi või liivapaberiga (K150).
- 1-2 kihti Bona Naturale 2-komponentset põrandalakki.

Töötlemata puidu puhul, ühiskondlikel pindadel:

- 1 kiht Bona naturale krunti
- 2-3 kihti Bona Naturale 2-komponentset põrandalakki.

Tähelepanu: Ei ole soovitatav kanda üle kahe kihi päevas – on risk puidu paisumiseks!

1) Kanna kruntlakk põrandale kasutades Bona lakirulli. Kanna lakki põrandale ühtlaste liigutustega, kõigepealt risti- ja siis piki puusüüd, vältides ülekatet. Kruntlaki kiht peab tulema külluslik ja ühtlane, et tulemuseks oleks ühtlane puidutoon. Lase kruntlakil korralikult ära kuivada.

2) Peale kruntlaki kuivamist, tee vahelihvimine lihvvõrguga (karedus 150) või vastava liivapaberiga. Seejärel puhasta põrand korralikult tolmust.

3) Kanna vastavalt kasutuskoormusele peale 1- või 2-komponentne Bona Naturale lakk.